

Instructions for using
Chemfix tile grouting powder



POLYMERIC TILE GROUT



شرح محصول

پودر بندکشی میکرونیزه کمفیکس آماده بر پایه سیمان بوده و در واقع مخلوطی از سیمان، مواد پلیمری، مواد آلی، فیلرهای معدنی، پیگمنت‌های رنگی، افزودنی‌های اصلاح کننده و آبگریز با روانی بالا برای بندکشی دیوار و کف در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول دارای افزودنی‌های شیمیایی ویژه‌ای می‌باشد که باعث افزایش کیفیت، عدم ترک خوردگی، عدم لب پر شدن و دامنه متنوع رنگ می‌شود. از ویژگی‌های آن می‌توان به پایداری بالا و قابلیت رنگ‌پذیری، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش اشاره کرد. با توجه به خواص ضد آب، عدم ترک خوردگی در ضخامت‌های ۰ تا ۱۰ میلی‌متر و مقاومت کششی بالا قابلیت اجرا در حمام، سرویس‌های بهداشتی، بالکن، فروشگاه‌ها، آشپزخانه و مراکز خرید را دارا می‌باشد.

مزایای استفاده

- مرتبط و یکدست نمودن قطعات مصالح (کاشی و سنگ و ...) با درزگیری بین آنها
- اجرای آسان و همچنین عدم انقباضات در حین خشک شدن ملات
- چسبندگی و مقاومت زیاد در مقابل شکستن و ایجاد ترک
- مقاومت و استحکام قابل قبول با گذشت زمان
- جلوگیری از جدا شدن قطعات از دیوار و کف
- رفع نشست و نم‌زدگی درزها
- تنوع رنگی بالا

مزایای استفاده

- جهت بندکشی انواع کاشی، سنگ، سرامیک، موزائیک، گرانیت، سنگ آنتیک در حمام، آشپزخانه، سالنهای عمومی و نما

مشخصات فنی

عنوان	ویژگی
حالت	پودر
رنگ	رنگهای مختلف
وزن مخصوص	1.53±0.02 gr/cm ³
قابلیت اختلاط	در آب
ثبات حرارتی	تا ۸۰ درجه سانتیگراد
دمای محیط مصرف	۰-۳۰ درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

- سطح زیر کار باید تمیز و از هر گونه موادی که باعث کاهش یا عدم چسبندگی می‌شود پاکسازی شود.
- برای هر کیسه ۵ کیلوگرمی باید ۲۰-۱۵ درصد وزن کیسه پودر بندکشی، آب اضافه شود.
- اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) صورت پذیرد.
- سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می‌شود باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد. و همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب، همزن برقی روشن باشد.
- عمل اختلاط را تا حصول ملاتی همگن ادامه دهید. سپس ملات آماده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود بگذارید. و سپس به وسیله کاردک لاستیکی عملیات بندکشی را انجام دهید.
- پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه از زمان اجرا زمانی که ملات اجرا شده از حالت خمیری خارج شد، سطح اجرا شده را با استفاده از اسفنج مرطوب تمیز نمایید. اگر این کار در زمانی انجام شود که ملات هنوز حالت خمیری خود را از دست نداده است ممکن است منجر به تغییر رنگ ملات در سطح کار و یا بروز ترک گردد.



☎ 09909142925 / 09909142924 ✉ RASAPOLYMER1402@GMAIL.COM

SALES OFFICE: CHEMFIX COMPANY, 42TH ALLEY, RESALAT STREET, 3TH PHASE, MAHMOUDABAD INDUSTRIAL PARK, QOM



تلفن: ۰۹۹۰۹۱۴۲۹۲۴ / ۰۹۹۰۹۱۴۲۹۲۵

دفتر فروش: قم، شهرک صنعتی محمودآباد، فاز ۳، خیابان رسالت، کوچه ۴۲، شرکت کمفیکس



WWW.CHEMFIX.CO